

NordicStain



ZWEEDS KLEURDESIGN

Buitenbestendige, dampopen, matte houtveredelingsbeits

Nordic-Stain® is een hoogwaardige, Zwitserse houtveredelingsbeits voor buitentoepassing met een karakteristiek stompmat "rödfärg" uiterlijk.

Nordic-Stain® is gebaseerd op een speciale lijnolie-emulsie, waarbij traditioneel roggemeel is vervangen door een natuurlijk, tegen micro-organismen bestendig, mineraal als stabilisator.

Nordic-Stain® is in vier standaardkleuren verkrijgbaar:
Nordic Red, Nordic Green, Nordic Blue & Stone Beige

Technische Informatie

Samenstelling	Lijnolie en watergedragen polymeren met werkzame stoffen (zoals UV-absorbers)
Viscositeit	35 – 45 Sec. / DIN 4mm, applicatie-afhankelijk
Dichtheid	1.10 - 1.30 kg/l, kleurafhankelijk
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 8 m ² /l per laag (bezaagd) en ca. 10 m ² /l per laag (geschaafd)
Kleur	Standaard = Nr. 2982 Nordic Red (Zweeds rood) / Nr. 5484 Nordic Green / Nr. 5483 Nordic Blue/ Nr. 5487 Stone Beige
Glansgraad	Mat
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden. De concentratie filmbeschermingsmiddelen ligt onder de meldingsgrens.
Minergie	Eigen verklaring: Voldoet aan de Minergie Eco richtlijnen.
Systemopbouw	Industriële of manuele applicatie: 1x Lignol® WAB-Imprägnierung alzijdig 1x NordicStain® zichtzijdig Aanvullend op de bouwplaats: 1x NordicStain® zichtzijdig Belangrijk: Zaagsneden, kopse kanten en mechanische beschadigingen dienen voor de afwerking goed bijgewerkt te worden. Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Indien nodig met max. 5% water verdunnen) (Spuiten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Hanteerbaar na: 2 – 3 uur Overschilderbaar na 4 – 6 uur
Reiniging	Water, CLEAN-UP Reiniger of Universeelreiniger SE
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoneel middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	<p>Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervlakken altijd geschuurd te worden.</p> <p>Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden.</p> <p>Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen.</p>
Bouwplaatsvoorschriften	<p>Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.</p>
Kleurtoon	<p>De aangebrachte laagdikte kan de uiteindelijke kleurtoon en matteringsgraad beïnvloeden.</p> <p>Vanuit de basis dient Lignol® WAB-Imprägnierung als grondering ingezet te worden.</p>
Afvoer	<p>Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.</p>
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.</p>
Productvarianten	Geen
Onderhoud	<p>Bij sterke expositie kan met 1x NordicStain® of met 1x WoodCare Pflegeöl onderhouden worden.</p>

Greenpaints

De Wanne 35 | 7475 GE Markelo | Nederland | +31(0)6 28 27 18 80 | +31(0)547 82 09 96 | info@greenpaints.nl | www.greenpaints.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
NordicStain®	22.000	20019	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via www.boehme.ch. De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.