

Technische Fiche

ARTI AQUASTAR EM3522-0020K

Productbeschrijving

Universele meerlagen lak. Sneldrogend, hoge thixotropie voor verticale applicatie, goede schuurbaarheid en een zeer goede vloeïng . Uitstekende krasvrij en lichtvastheid voor beschermde oppervlakken. Voldoet aan de eisen van DIN 68861 groep 1C(resistent tegen chemische invloeden) en DIN 53160.

Technische gegevens

Glans:	18-22%	Gardner 60°
Tint:	0020	
Vaste stof gehalte:	31.95 %	
Dichtheid:	1,042 g/mL	
Viscositeit:	90 sec	DIN 4 mm/20°C
Brandbaar:		
Vorstgevoelig:	ja	
Houdbaarheid:	6 Maanden in originele ongeopende verpakking, bij 15-25°C	

Verwerking

Aanbrengmethode: spuiten, AIRMIX, airless

Harder	Hoeveelheid*	Verdunning	Viscositeit DIN 4	Aanbrenghoeveelheid	Potlife
		water	90 sec	100-150 g/m ²	

* op 100 delen verf per volume
GOED MENGEN VOOR GEBRUIK !

Droging

Methode	Temperatuur	Droogtijd	Opmerking
Lucht drogen	20 °C	45 min	Stofvrij
	20°C	2 uur	Voor het tussenschuren
	20°C	24 uur	Voor stapelen
Geforceerd drogen	30°C	50 min	Schuurbaar

Alle vormen van drogen vereisen bij een verhoogde temperatuur een goede ventilatie en circulatie van lucht.

Opmerkingen

Gelieve eerst de veiligheidsfiche (MSDS) te raadplegen voor men het product gebruikt. Deze kan op uw vraag worden bekomen. Alle waarden en aanbevelingen kunnen enkel als richtlijnen worden beschouwd. Veel factoren buiten onze controle kunnen een invloed hebben op het resultaat. Indien er zich een probleem voordoet, gelieve ons te contacteren. We behouden ons het voorrecht om bovenstaande specificaties te wijzigen.