



### **Wasserabweisende Schutzgrundierung für Nadelholz während der Bauphase: Farblos und leicht aufhellend**

Sealer-BP® Bauphase ist eine leicht aufhellende Holzgrundierung mit UV-Schutz. Durch die Stabilisierung der Holzstruktur wird die Bildung von Wasserringen (Fleckenbildung) wirkungsvoll vermindert. Sealer-BP® Bauphase bietet einen temporären Wasser und UV- Schutz für das „blanke“ Holz während der Bauphase.

- Auf wässriger Basis
- Offenporig
- Hydrophobierend
- Applikation vor der Bauphase

### **Technische Daten**

Inhaltsstoffe	Wässrige Polymerdispersion, Aktivstoffe (z.B. UV-Absorber)
Viskosität	18-20 Sek. / DIN 4mm
Dichte	ca. 1.03 kg / l, gemäss EN ISO 2811-4
VOC	<3%
Verbrauch	Ca. 6 – 8 m <sup>2</sup> /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Farblos Auf Anfrage sind Farbnuancen erhältlich.
Glanzgrad	Seidenmatt
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.

Minergie Eigendeklaration: Entspricht den Minergie Eco Richtlinien

### **Anwendung**

Systemaufbau	Aussenbereich 1 x Sealer-BP® Bauphase allseitig vor der Montage. 2 x PerlColor oder LignoStain® (div. Lasurfarben oder nach RAL/NCS) Innenbereich 1 x Sealer-BP® Bauphase allseitig vor der Montage Je nach Beanspruchung 1-2 x JetFinish® Aufhellend Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Immer gut aufrühren.
Applikation	Manuell, Vacumat oder Spritzverfahren mit Nachstreichen in Laufrichtung des Holzes. Streichen und rollen nur bei kleinen Flächen empfohlen.
Trocknung	Griffest nach: 2-3h Überstreichbar nach: 4-6h
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebilde bei min. + 5°C. (Nach Überschreiten der Lagerzeit immer Trocknungseigenschaften und Farbton mit einem Probeanstrich testen.)
Entsorgungscode	08 01 12 / 08 01 15

# Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden. Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen. Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.
Pflichten bei Montage	Die Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen nachgestrichen werden.
Lasurfarben	Eine Endbeschichtung im Aussenbereich sollte immer eingefärbt sein. Eine farblose Endbeschichtung wird im Aussenbereich nicht empfohlen. Wichtig: Die Auftragsmenge und die Eigenfarbe des Holzes beeinflussen die resultierende Farbnuance.
Entsorgung	Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden.
Sicherheit	Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten. Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosfera abgegeben werden. <b>Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz</b>
Einsatzgebiet	Temporärer Wetterschutz
Nachpflege	Sealer-BP® Bauphase Nach vollendeter Bauphase kann Sealer-BP® Bauphase mit weiteren Systemen behandelt werden. Innenbereich: JetFinish® Hydrolacke Aussenbereich: WoodCare® Holzveredelungsprodukte

Produkt	EDV- Nr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-Datum	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
Sealer-BP	20.623	30028	KD/CD	13.01.17	17_01	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter [www.boehme.ch](http://www.boehme.ch) abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.