Samenstelling	Watergedragen beits op basis van hoogwaardige zelfvernettende acrylaattechnologie en biobased grondstoffen
Bescherming	BPD conforme filmbeschermingsmiddelen
Kleur	RAL 9005 Diepzwart en Zwart/antraciet
Glansgraad	Zijdemat
Viscositeit DIN/ISO 2431	Thixotrope instelling voor spuit-, rol- en kwastapplicatie
Droging (20°C) DIN EN 53150	Stofdroog na: 2 – 6 uur, overschilderbaar na: 6 uur
Dichtheid	Ca. 1.20 kg/l
EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005	Geen classificatie noodzakelijk (ADR-vrij)
Houdbaarheid	Ongeopend minstens 12 maanden bij kamertemperatuur +22°C
Opslag en transport	Tegen vorst beschermen
Verpakking	1 l / 2.5 l / 5 l / 20 l
Verwerking	Onverdund schilderen, rollen of spuiten (niet < 5°C)
Verbruik	Per laag*: Geschaafd hout: ca. 100-120 g/m^2 Bezaagd hout: ca. 150 g/m^2 *De hechting op geschaafde oppervlakten en drukpunten wordt sterk beïnvloed. Schuren van de geschaafde houten ondergrond wordt ten zeerste aangeraden.
Afvalcode	EU 08 01 12
Veiligheidsinstructies	Zie verpakking en veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

VERWERKING

Voorbehandeling	De ondergrond dient vrij te zijn van stof-, hars- en overige verontreinigingen. Het vochtgehalte van het hout mag niet meer dan 18% bedragen.
Applicatie	Standaard toepassing nieuw hout: Minimaal 2 en bij voorkeur 3 lagen Boerenbeits® aanbrengen, waarbij minimaal 1 laag aan de achterzijde Belangrijk: Bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden dient de ondergrond vrij te zijn van verontreinigingen en ontdaan te zijn van alle loszittende en ondeugdelijke verflagen. De kale delen dienen goed bijgewerkt te worden voor de eindafwerking van de te behandelen elementen.
Reiniging gereedschap	Water, CLEAN-UP reiniger of ECO100 Reiniger/ontvetter

Greenpaints | De Wanne 35 | 7475 GE Markelo | M +31(0)6 28 27 18 80 | T +31(0)547 82 09 96 | info@greenpaints.nl | www.greenpaints.nl

De gegevens op dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Aangezien het product vaak wordt gebruikt onder omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Raadpleeg ons bij projectspecifieke toepassingen.